Boots- und Paddelöl 301

Technisches Datenblatt · Stand 03.11.2026 ·

Schreinerei & Bootsbau Stefan Krauß
Jakob-Dautel-Platz 1 · 73635 Rudersberg
Telefon 07183 9316775 · info@kanubau-krauss.de
www.bootsbau-krauss.de

Oxidativ trocknendes Holzpflegeöl zur Erstbehandlung und Nachpflege offenporiger Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich. Verkaufsgebinde: 0,25 Liter und 1 Liter. Abgefüllt und vertrieben von Schreinerei & Bootsbau Stefan Krauß.

Eigenschaften und Einsatz

Auf Basis von Leinöl und Harzen. Das Öl wird in das Holz eingearbeitet; Überschüsse werden abgenommen. Es hebt die Maserung hervor und kann den Holzfarbton anfeuern. Für Holzpaddel und geeignete, nicht dauerhaft untergetauchte Teile der Bootsausstattung. Auf vorhandenen Beschichtungen zuerst eine Probefläche anlegen.

Technische Kenndaten

Eigenschaft	Angabe laut technischem Originalmerkblatt
Lieferform	Farblos, dünnflüssig
Glanzgrad	Seidenglanz; abhängig von Auftrag und Untergrund
Dichte bei 23 °C	0,86 g/cm³
Festkörpergehalt	50 ± 2 Gew.-%
Organische Lösemittel	50 ± 2 Gew.-%
VOC-Gehalt	437 g/l
Verarbeitung	Unverdünnt, vor Gebrauch gut aufrühren
Mindesttemperatur	15 °C bei Verarbeitung und Trocknung

Verarbeitung

Sauberes und trockenes Holz mit Körnung 180–220 schleifen und entstauben. Dünn auftragen, einarbeiten und Überschüsse innerhalb etwa 10 Minuten restlos abnehmen. Nach etwa 4–6 Stunden fein zwischenschleifen und die Behandlung wiederholen. Ausführliche Arbeitsschritte enthält unsere Pflegeanleitung.

Verbrauch und Aushärtung

Manuell etwa 60 g/m² für den ersten und 50 g/m² für den zweiten Auftrag. Nachpflege etwa 5 g/m², abhängig vom Zustand des Holzes. Vollständige Aushärtung laut Imprägnieranleitung nach etwa 10 Tagen. Temperatur und Belüftung beeinflussen die Trocknung.

Lagerung und Produktsicherheit

Lagerung

Kühl, trocken, lichtgeschützt und gut verschlossen lagern. Das Originalmerkblatt nennt 12 Monate bei 20 °C in gut verschlossenen Originalgebinden. Diese Angabe verlängert sich durch eine Umfüllung nicht. Das auf dem Verkaufsgebinde angegebene Datum und die Lagerbedingungen beachten.

Sicherheit

Ölgetränkte Tücher und Pads können sich selbst entzünden. Nicht zusammenknüllen oder stapeln. Einzeln vollständig ausgebreitet sicher trocknen lassen oder in geeigneten dicht schließenden Metallbehältern sicher sammeln. Von Kindern fernhalten. Für ausreichende Belüftung sorgen und Haut- sowie Augenkontakt vermeiden. Nicht zum Verzehr geeignet.

Verbindliche Einstufung, Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Erste Hilfe und Entsorgung sind dem zur Ware gehörenden Etikett und Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Dieses technische Datenblatt ersetzt weder das Sicherheitsdatenblatt noch die Kennzeichnung des Gebindes.

Anwendungsgrenzen

Keine Freigabe für dauernde Unterwasserbelastung. Auf lackierten, versiegelten oder gewachsten Flächen ist eine unmittelbare Anwendung ohne geeignete Vorbereitung nicht vorgesehen. Eignung und Oberflächenergebnis vorab prüfen. Regelmäßige Nachpflege und konstruktiver Holzschutz bleiben erforderlich.

Dokumentengrundlage

Die Kennwerte und Verarbeitungshinweise wurden aus dem öffentlich bereitgestellten technischen Merkblatt des Originalprodukts sowie dessen Imprägnieranleitung übernommen. Das Originalmerkblatt enthält kein eindeutig ausgewiesenes Revisionsdatum. Redaktionelle Ausgabe Bootsbau Krauss: 03.11.2026. Angaben sind Richtwerte und keine zugesicherten Eigenschaften.

Kontakt

Schreinerei & Bootsbau Stefan Krauß
Jakob-Dautel-Platz 1
73635 Rudersberg
Telefon 07183 9316775
info@kanubau-krauss.de
www.bootsbau-krauss.de

Wichtiger Anwendungshinweis

Unsere Bauanleitungen und Verarbeitungshinweise beruhen auf praktischer Erfahrung und Herstellerangaben. Prüfen Sie vor der Verarbeitung, ob die Materialien und Verfahren für Ihr Vorhaben geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben, technischen Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und geltenden Vorschriften. Für die Haftung gelten die gesetzlichen Vorschriften.